

FICHA TÉCNICA

NOME:	CANELADO PV		
CÓDIGO:	0527002		
LINHA:	SINTETICA		
COMPOSIÇÃO:	63% POLIESTER 32% VISCOSE 5% ELASTANO		
	Especificação	Tolerância	
LARGURA (M):	1,40	+ - 2,00%	Alteração Dimensional à Lavagem Comprimento*(%) + -10,00
GRAMATURA (G/M):	210	+ -5%	Alteração Dimensional à Lavagem Largura*(%) + -10,00
RENDIMENTO (M/KG):	3,40		Torção a Lavagem (%) 0,00

O Canelado PV confere um visual texturizado e moderno, agregando valor estético as peças confeccionadas. Sua composição balanceada e a textura canelada contribui para um ajuste mais dinâmico e uma sensação de firmeza ao vestir.

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO DE CONSERVAÇÃO**Recomendações Armazenagem:**

Os rolos devem ser armazenados sempre no sentido horizontal, mantendo-os na embalagem, em local seco e evitando o contato excessivo a exposição a luz.

Recomendações Enfesto:

Tecido de malha deve ser conduzido sem estiramento durante o processo de enfesto, evitando tensão excessiva no seu desenrolamento;

Descansar o tecido enfaldado por no mínimo 24 horas para sua acomodação. Este procedimento reduzirá as tensões provocadas durante a formação do rolo;

Recomendamos que a altura do enfesto não ultrapasse 24 camadas, podendo variar de acordo o grau de complexidade da operação de corte, do produto acabado e do equipamento utilizado.

Observações:

Diferentes lotes de tingimento podem apresentar pequenas variações de tonalidade. Devido a isso os lotes de tingimento não devem ser misturados durante o corte. No caso de enfestar lotes diferentes simultaneamente, recomenda-se a separação dos lotes com papel no enfesto. – “Informação do lote está disponível na etiqueta externa do rolo. Não perder esta etiqueta ao desembalar a malha.”

Técnicas diferenciadas de estamparia, bordado, lavanderia, polimerizadeira e secagem exigem temperaturas distintas das indicadas para uso do ferro de passar roupa, ou seja, são de responsabilidade do confeccionista. Nestes casos, sugere-se um tag com orientações adicionais de conservação.

A avaliação da solidez à lavagem deste produto é baseada na análise da escala cinza, de forma que a nota mínima adotada é de 4, com exceção para as cores que utilizam o corante turquesa, que neste caso a nota mínima de liberação é de 3-4.

Recomendações de Costura:

Reta – agulha ideal de 65 – 70 (ponta bola fina).
Overlock (3 fios) – Agulha ideal de 65 – 70 (ponto bola fina).
Overlock (4 fios) – Agulha ideal de 65 – 70 (ponto bola fina).
Cobertura (Galoneira) – Agulha ideal de 65 – 70 (ponto bola fina).

Testar lotes/partidas antes de qualquer aplicação (estamparia, silkscreem, transfer, bordados, lavagens especiais, etc.)
Bem como realizar todos os testes desejados (encolhimento, solidez, etc.) pois não nos responsabilizamos por reclamações em lotes já cortados.